

Metalai

Tipas	Standartai	Ribinės apkrovos N/mm ²	Naudojama gaminant šią produkciją
Šaltai valcuotas plienas	DIN 1654	440-660	pleištiniai inkarai M8-M16 (L _{max} 150 mm)
Tekinimo plienas	DIN 1651	390-650	pleištiniai inkarai M6 ir M20 (L>150 mm), įmušami inkarai, įbetonuojami inkarai
Rūgštims atsparus plienas	EN 10088	550-850	rūgštims atsparūs pleištiniai inkarai M8-M16 (L _{max} 150 mm)
Rūgštims atsparus plienas	DIN 17440	500-850	rūgštims atsparūs pleištiniai inkarai M6 ir M20 (L>150 mm)
Šaltai valcuota plieninė juosta	EN 10142	400-450	tvirtinimo juosta, vamzdžių laikikliai, montažiniai bėgeliai
Šaltai valcuota plieninė juosta	EN 10016	420-500	segmentiniai PFG inkarai
Rūgštims atsparaus plieno juosta	EN 10088	600-700	rūgštims atspari tvirtinimo juosta
Aliuminis	EN AW 6012-T6	290-320	aliumininė tvirtinimo juosta, veržlės, įvorės
Žalvaris	DIN 17660	380-450	žalvariniai inkarai, žalvariniai sandarikliai
Įrankinis plienas	EN 10083	1100-1400	gražtai
Konstruktinis plienas	EN 10025	340-500	sriegti strypai, smeigės

Plastmasės

Tipas	Aplinkos temperatūra °C	Naudojama gaminant šią produkciją
Poliamidas PA6	-40...+80	NAT, LYT, KAT, KBT, DRIVA
Poliamidas PA66	-40...+80	JS, JSS, JST, KBR
Polipropilenas	0...+90	KUPI, SC
Polistirenas	-20...+70	RK
Polietilenas	-50...+80	YLT, NT
Termoplastinis elastitas	-70...+110	OLA
Polimerinė guma	-40...+100	SET

Padengimai

Tipas	Standartai	Storis mkm	Naudojama aplinkoje
Elektriškas cinkavimas	SFS 4405	min 5	Sausos vidaus patalpos
Karštas cinkavimas	SFS 4409	25-45*	Sausos ir drėgnos vidaus patalpos
Šeradavimas	BS 4921	15-80	Sausos ir drėgnos vidaus patalpos, išorės konstrukcijos
Nikeliavimas	SFS 4444	15	Apsaugo žalvarį nuo oksidavimosi

*Gaminių diametrams < M8=25mkm; M10-M22=45mkm



UAB "DRŪTSRAIGTIS"
www.drutsraigtis.lt

Jonavos g. 254, LT-50174 Kaunas, telefonas (8~37) 337 969, faksas (8~37) 337 968, el.p. info@drutsraigtis.lt
Žalgirio g. 88, LT-09303 Vilnius, telefonas (8~5) 275 4200, faksas (8~5) 275 8242, el.p. vilnius@drutsraigtis.lt